

Conseils de pose pour bordures en or et en platine

Les glaçures en métal précieux sont des glaçures à faible point de fusion et des couleurs de 3^{ème} feu. Compte tenu de leur procédé de fabrication, elles sont sensibles aux :

- rayures et aux frottements par pression importants
- détergents acides et contenant des produits alcalins

Veillez vous conformer aux instructions de pose suivantes :

Avant toute pose, vérifier si le matériau se trouve dans un état irréprochable.

Pose

La marchandise que vous avez reçue correspond à la 3^{ème} génération de revêtement et ne nécessite plus de bande de protection.

Jointoyage

Poser tout d'abord les joints du revêtement mural, sur le pourtour des bordures.

Enlever immédiatement à l'eau le surplus de pâte à joint avant que celle-ci ne durcisse. Utiliser à cet effet un chiffon doux ou une éponge et une grande quantité d'eau.

Le matériau pour joint ne doit en aucun cas sécher sur la bordure !

Nettoyage

Le nettoyage normal des bordures s'effectue à l'eau claire ou avec un produit nettoyant neutre et un chiffon doux.

Ne pas utiliser de détergents acides ou alcalins ni de produits nettoyants contenant des abrasifs (crème à récurer, etc.). L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est également proscrite.