

Conseils de pose pour mosaïques en verre et bordures

La pose de mosaïques et de bordures en verre est aussi simple que celle de carrelages en céramique et pierre naturelle.

Veillez vous conformer aux instructions de pose suivantes :

Préparation du support

La qualité du support est décisive pour garantir la pose adéquate des mosaïques et bordures en verre.

Pour garantir une surface de mosaïque homogène et permettre une pose de joints correcte, il est nécessaire de préparer le support à la spatule pour que le niveau de celui-ci soit aligné ou d'aplomb. Enduire le support d'un mastic ou d'un apprêt de couleur blanche afin d'éviter que des taches sombres peu esthétiques ne transparaissent du support.

Pose

La température de pose conseillée est de 20°C. La pose est effectuée à l'aide de colles flexibles blanches pour matériaux non absorbants.

Appliquer la colle blanche à l'aide d'une taloche crantée adaptée (3 mm à 4 mm) en utilisant le côté cranté de la taloche, puis lisser directement après la pose pour garantir une pose sans bulles d'air. Poser ensuite le lé de mosaïque dans le lit de colle et le tasser en appuyant dessus au moyen d'une taloche à joints (semelle en ébonite).

Lors de la pose du lé suivant, veiller à ce que la distance entre les lés corresponde à la largeur des joints entre chaque pierre de mosaïque. Lors de la répartition des plaques de mosaïque à poser, il se peut que les joints présentent de très légères différences de largeur. Celles-ci sont dues à la fabrication et sont par conséquent inévitables. Elles font par ailleurs partie des propriétés souhaitées pour les petits carreaux de mosaïques (apparence naturelle !).

Le cas échéant, éliminer la colle dans l'interstice de joint pour obtenir des joints de couleur homogène.

Pour une pose sur des surfaces soumises à un taux d'humidité très élevé, nous recommandons un collage et un jointoyage à l'aide d'un mortier colle à base de résine composite.

Pour obtenir des informations sur les colles appropriées, nous vous invitons à consulter par exemple les fabricants suivants :
PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN

Jointoyage

Après avoir laissé durcir le mortier colle et éliminer le surplus de colle éventuel de l'interstice des joints, procéder à la pose de ces derniers à l'aide d'un racloir en caoutchouc. Éliminer le surplus de pâte à joint de la surface à l'aide d'une taloche à semelle mousse ou d'une éponge.

Veiller à ce que les joints soient complètement remplis pour éviter tout effet de réfraction indésirable.

Pour la mosaïque en verre classique (GL-K) possédant une surface en relief, nous recommandons un nettoyage de la mosaïque au bout de 20 minutes environ. Il suffit pour cela d'humidifier légèrement le revêtement et de le laver dans le sens diagonal par rapport au joint. Utiliser un chiffon non tissé pour effectuer le nettoyage final.

Lors du choix de la couleur du mortier de jointoyage, veiller à ce que les produits de jointoiement de couleur claire n'accroissent pas le contraste avec l'aspect brillant des mosaïques.

Pour une pose sur des surfaces soumises à un taux d'humidité très élevé, nous recommandons un collage et un jointoyage à l'aide d'un mortier colle à base de résine composite.

Pour obtenir des informations sur les colles appropriées, nous vous invitons à consulter par exemple les fabricants suivants :
PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN

Découpe

- Utiliser un coupe-verre à molette diamant.
- Tremper la molette dans un peu d'huile ou de térébenthine.
- Commencer la découpe sur la partie avant du verre.
- Séparer les deux parties coupées en tapant légèrement sur la partie avant.

Perçage avant la pose

Utiliser une perceuse à couronne diamantée adaptée au perçage du verre.
Commencer tout d'abord le perçage sur la face arrière et terminer celui-ci sur la face avant.

Perçage avant la pose

Utiliser une perceuse à couronne diamantée adaptée au perçage du verre.

Nettoyage

Employer un nettoyant pour vitres en vente dans le commerce avec un chiffon propre et doux. Ne pas utiliser de détergents alcalins, ni de produits de nettoyage contenant des abrasifs (crème à récurer, etc.). L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est également proscrite.